

S.C. GABBRO S.R.L.  
307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis  
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992  
Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



## FIȘĂ TEHNICĂ

### WEISS&GRAU TM-D 35

Tencuială minerală decorativă (ciment-var) îmbunătățită cu rășini sintetice

**Descriere:** este un material pulverulent pe bază de ciment, var, agregate minerale și aditivi organici recomandat pentru utilizare în exteriorul clădirilor.

**Domenii de utilizare:** Produsul este utilizat ca strat final decorativ pe termosisteme, tencuieli interioare sau exterioare.

**Suportul:** tencuieli pe bază de ciment, var-ciment, masă de șpaclu.

**A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderență scăzută.**

**Caracteristici:**

- tencuială structurată sau drișcuită
- granulație 1,5 mm și 2 mm
- lucrabilitate bună
- permeabilitate la vapori de apă
- aderență bună la suport

#### Date tehnice :

Culoare:	alb
Granulația max.:	2 mm
Consum specific:	2,5 - 2,8 kg/mp tencuiala de 1,5 mm 3,2 – 3,5 kg/mp tencuiala de 2 mm
Apa de lucru [22-23%]	5,5 – 5,75 kg apă / sac de 25 kg
Aderența la suport	> 0,4 N/mm <sup>2</sup>

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [T = (23 ± 2)°C / Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.

**Ambalare:** saci de hârtie multistrat cu masa netă de 25 kg.

**Termen de valabilitate:** 12 luni de la data fabricației, la loc uscat, pe paleti de lemn.

**Asigurarea calității:** Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat, încadrat în clasa GP-CS III-W1 cf. SR EN 998-1.

#### Tehnologia de aplicare:

**Pregătirea suportului:** Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie absorbant, rezistent și stabil. Se recomandă să se aplice o amorsă acrilică [Ceradez AM 02 diluată 1:1 ] pe suprafețele puternic absorbante. În cazul suportului de beton lucios/lis se va aplica amorsa Ceradez Contact.

**Instrumente de lucru:** Gletiera de inox, gletieră de plastic, malaxor, agitator mecanic.

**Punere în operă:** Conținutul unui sac se va turna peste 5,5-5,75 l apă curată și se va amesteca cu ajutorul unui agitator mecanic cu turație redusă până la obținerea unei paste omogene cu consistența potrivită



aplicării cu gletiera. După omogenizare se lasă în repaos 5-10 minute după care se amestecă încă o dată. Materialul se va aplica într-un singur strat la grosimea celei mai mari granule după care se drișcuie imediat cu o gletieră din plastic. În funcție de tipul mișcărilor de drișcuire se pot obține texturi diferite. Se interzice umezirea suplimentară a tencuielii în timpul finisării, acest lucru ducând la apariția petelor și/sau la obținerea unei structuri neuniforme a tencuielii. Suprafața astfel obținută se poate vopsi cu o vopsea lavabilă pentru fațade.

**Avertizări și recomandări:**

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) +5°C / +25°C.
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.
- În zilele călduroase se protejează suprafața tencuită împotriva unei uscări rapide.

**Protecția mediului:** este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatării.

**Protecția muncii:** A nu se îngھیți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc în „Fișa cu date de securitate”.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.